

Fiche Technique Produit

Fournisseur:	Johann Düro GmbH & Co KG, 54441 Taben-Rodt			
Site d'élaboration:	Carrière Taben-Rodt			
Nature pétrographique:	Quarzit			
Elaboration:	Concassage			
Date de la FTP:	31.03.2017	Numéro FTP:	Ecograde 0/22 - 1/2017	

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	Norme								Code					
Ecograde 0-22,4 GNT B	EN 13285 NF P 11 300								0/22,4-UF12-LFN-OC85-GA R 61 assimilé D21					
	f						D							
Dimension [mm]	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	31,5		LA	MDE	FI	MB	W
Catégorie	UF12						OC85			LA40	MDE35	FI25		
Ls	12	35	40	50	65	85	99			40	35	25	2	
Li		10	15	22	35	55	85	100						

Partie Informatrice

Résultats de production du 09.07.2015 au 27.03.2017

	f						D							
Dimension [mm]	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	31,5		LA	MDE	FI	MB	W
Maximum	8,8	20,3	29,8	39,7	58,0	82,0	96,5	100,0		21,0	15,4	18,0	1,6	2,8
Xf+1,25sf	8,3	19,8	28,2	38,9	57,8	80,1	97,0	100,0		21,1	15,6			
Moyenne Xf	7,5	17,2	24,7	34,7	52,0	74,3	93,0	100,0		20,3	14,7	17,2	1,3	2,1
Xf-1,25sf	6,7	14,5	21,2	30,5	46,1	68,5	89,0	100,0		19,4	13,7			
Minimum	6,3	13,3	19,0	26,9	40,1	61,5	84,5	100,0		19,0	12,7	14,9	0,9	1,4
Ecart type	0,7	2,1	2,8	3,4	4,7	4,6	3,2	0,0		0,7	0,8			
Résultats	16	16	16	16	16	16	16	16		8	8	16	8	16

